

FLARE COLOR[®]

漆喰調高耐久性、シロキサン系無機質水性塗料 ————— フレア カラー

フレアカラーの特長

優れた施工性 水性1液性で速乾性が高く施工性に優れています。また、ローラームラが出にくく、タッチアップ補修の際も自然な仕上がりになります。

ノンプライマー性 主成分の無機高分子シロキサンは、下地との接着、密着性に優れているため、コンクリート・モルタル・既存塗装下地等にプライマー処理の必要がありません。

遮水・防汚性 主成分の無機高分子シロキサンは、高い遮水性能と防カビ性能を発揮します。また、静電気の発生を抑制するため、汚垂れや汚れの付着を長期間防止します。

透湿性・高耐久性 有機質塗料と異なり皮膜成分を含まない無機質塗料のフレアカラーは透湿性に優れ、コンクリート・モルタル下地の劣化を防止します。また、紫外線による塗膜劣化が小さいため耐久・耐候性にも優れています。

意匠性 無機質塗料のため自然な発色で、マットで落ち着いた漆喰調の風合いに仕上がります。また、リコート性に優れるフレアカラーは、漆喰壁や一般塗装壁面などのリフォームにも最適です。

フレアカラーの施工要領

下地調整 下地はペンキ下地程度に平滑に補修してください。汚れ等が付着している場合はよく洗浄してください。クラックがある場合は、別途ひび割れ補修キットにて補修してください。(別途施工仕様書参照)

コンクリート・モルタル下地 クラック防止、改質強化の目的で、「サンマテラアクア」を先に塗布することをお勧めします。(別途サンマテラアクア施工仕様書参照)

材料の調合 フレアカラーの荷姿は16ℓペール缶になります。添付の色顔料(300g)と水を1ℓ程度入れ、ハンドミキサーを使用してよく攪拌してください。

施工 施工はローラーで2~3回塗布して仕上げてください。吹き付けでも施工可能です。フレアカラーは超速乾性のため1時間程度の乾燥時間で次の塗装が可能です。[塗布量:200cc~300cc/m²] [50~80m²/16ℓ缶]

OPTION 防水性・防カビ性・防汚性をさらに向上させる場合は「サンマテラフレア」を塗布してください。(別途施工仕様書参照)

未来へ、マテリアルの追求 ———

SANKI KAKO

サンキ化工 株式会社

〒157-0073 東京都世田谷区砧3-31-16-204
Tel.03-5727-9181 Fax.03-6796-3934
E-mail kiso@sankikako.com
http://sankikako.com/

販売代理店

●このカタログに記載の商品は、予告なしに仕様や取扱いを変更する場合があります。

160813