

SUN MATERA AQUA CLEANER

アクアクリナー施工要領書

サンキ化工株式会社
東京都世田谷区砧 3-31-16

サンマテラー・アクアクリナーは、コンクリート内部に入り込んだ劣化促進物質（油汚れやカビ、埃など）を効果的に分解除去します。表面だけでなく内部の汚れもすっきりと分解、優れた洗浄力を発揮します。また環境負荷の低い洗浄成分が配合された、環境に優しい洗浄剤です。また酸洗いしたコンクリート、モルタル面の中和処理としても有効です。

【内容量】 4 リットル

【成分】 水、ナトリウムメタシリケート、五水和物

【PH 値】 13.1

【沸点】 100°C

【密度】 1090kg/m³

対象物 コンクリート、セメント、モルタル、セメントレンガ 等

希釈比率 5 倍希釈（原液 1+水 4）→20L

塗布量 希釈後、1 リットルあたり 7～10 m²施工可能

使用方法

1. 最初に洗浄対象の表面を水で濡らします。
2. 5 倍希釈したアクアクリナーをローラーや噴霧器などで塗布してください。
※温水で希釈すると効果が高まります。
3. 10～15 分以内に水洗いしてください。

使用上の注意

- ・ 子供の手の届かない所に保管してください。
- ・ 日陰の涼しい処に保管してください。
- ・ 洗浄しない箇所は養生してください。（ガラス、金属類 等）
- ・ 作業時には、保護メガネやゴム手袋を着用してください。
- ・ 他の薬剤、洗浄剤は混ぜないでください。
- ・ 汚染された水や海水等で絶対に希釈しないでください。
- ・ アルミニウム製の食器等に使用しないでください。
- ・ 容器を運搬するときはしっかりと蓋を閉めてください。蓋が緩んでいると、液体が目や皮膚に付着する恐れがあります。
- ・ 業務用洗浄機以外で使用しないでください。
- ・ 強い酸を使用した場合、希釈率を下げてください。

