

試験結果報告書



サンキ化工株式会社 殿

一般財団法人 日本塗料検査協会 西支部
 支部長 佃 洋
 〒573-0164 大阪府枚方市長尾谷町丁 20 番 3

依頼No. 225082

報告日：2022年 4 月 19 日

支部長	担当者

品 名	サンマテラークラウドウォール (Lot No.)	試料受付日	2022年 4 月 4 日
		試料採取日	— 年 — 月 — 日
		試料採取場所	提 出
製 造 者	サンキ化工株式会社	試料数量	150 g

試験項目	結 果	試 験 方 法
ホルムアルデヒド放散量 (mg/L) 7日後	① 不検出(測定下限値0.030) ② 不検出(測定下限値0.030) 平均 不検出(測定下限値0.03) 以 上	JIS K 5601-4-1:2012「塗料成分試験方法— 第4部：塗膜からの放散成分分析— 第1節：ホルムアルデヒド放散量の求め方」 5. デシケータ法 に準拠 依頼者の申し出により、以下の水の量を100mLで行った。 5.8.1 b) 結晶皿の水の量100mL 5.8.6 定量方法 a) 吸光光度法による。 5.9 d) 試験条件：温度23±2℃、湿度(50±5)% 5.9 e) 測定機器：吸光光度計、石英セル、光路長10mm 5.9 f) 空試験の値：0.0016Abs (吸光度) 5.9 g) その他の必要事項 希釈溶剤の有無及び希釈率：希釈なし 塗装回数：2回塗り (はけ塗り) 塗り付け量 (希釈前の塗料換算量)： 1回目0.15kg/m ² 2回目0.15kg/m ² 塗装間隔：1時間 試験板の種類：アルミニウム板 試験期間 2022年 4 月 6 日～2022年 4 月 14 日

依頼No. 225081 (報告日：2022年 4 月 19 日) の成績を用いた。