

## 資料1)

土木学会編「表面保護工 設計施工指針(案)」による表面含浸剤の性能区分並びに「サンマテラーフレア」の評価値・該当グレードを示す。

サンマテラーフレアの試験評価は**オールAグレード**である。  
下記試験成績表は第三者機関における試験結果である。

評価項目		グレード			サンマテラーフレア	
性能	評価値(%)	A	B	C	評価値	該当グレード
透水に対する抵抗値	透水抑制率	80以上	80～60	60以下	85	A
吸水に対する抵抗性	吸水抑制率	80以上	80～60	60以下	91	A
透湿性	透湿比	80以上	80～60	60以下	98	A
中性化に対する抵抗性	中性化抑制率	30以上	30～10	10以下	55	A
塩化物イオン浸透抵抗性	塩化物イオン浸透抑制率	80以上	80～60	60以下	100	A