

サンマテラーグランアクア® 性能試験表

JSCE-K572 けい酸塩系表面含浸材の試験方法

主成分 ケイ酸リチウム

試験体) 原状モルタル基盤：含浸剤塗布モルタル基盤



試験項目	性能	比較	試験結果
6-5 含浸深さ試験	含浸深さ	—————	3.3mm
6-6 透水量試験	透水量比	原状：12.57g 塗布：10.33g	82%
6-7 吸水率試験	吸水比	原状：1.4% 塗布：1.1%	79%
6-8 中性化に対する 抵抗性試験	中性化抑制率	原状：4.4mm 塗布：3.1mm	70%
6-9 塩化物イオン浸透 に対する抵抗性試験	塩化物イオン 浸透抵抗性	原状：10.3mm 塗布：7.9mm	77%
6-10 スケーリングに 対する抵抗性試験	スケーリング比	原状：370.87g/ m ² 塗布：159.82g/ m ²	43%
6-11 ひび割れ透水性 試験	ひび割れ 透水比	原状：15201g/24h 塗布：10452g/24h	69%
6-12 加圧透水性試験	水の浸透深さ比	原状：21.6mm 塗布：12.3mm	57%